

Fiche Technique Fonte

Fonte : FT 25
Fonte : FGS 500.7 et 400.12

Ronds écourtés ou rectifiés

Caractéristiques mécaniques de la fonte coulée en continu

Composition de la fonte FT 25
Analyse moyenne selon DIN GG 25 1691

C	-->	de 2.8
Si	-->	de 1.4 à 3 %
Mn	-->	de 0.4 à 0.9 %
P	-->	de 0.12 à 0.5 %
S	-->	de 0.06 à 0.15 %
Cr	-->	de 0.15 %
Ni	-->	de 0.15 %